

PUBLICATION NUMBER : 2000160023
PUBLICATION DATE : 13-06-00
APPLICATION DATE : 24-11-98
APPLICATION NUMBER : 10332354

INVENTOR : KURODA MASUO:

TITLE : THERMOPLASTIC ELASTOMER COMPOSITION

SOLUTION: This thermoplastic elastomer composition is obtained by dispersing an at least partially vulcanized rubber into a block copolymer of a polymer having a glass transition temperature of higher than normal temperatures and a polymer having a glass transition temperature of not higher than normal temperatures and/or a polymer having a hydrogen bond in the molecule and a glass transition temperature of not higher than normal temperatures and have a ratio (M400/M100) of 400% modulus to 100% modulus of 0.8-2.0 and, simultaneously, a breaking strength of not lower than 15 MPa.

COPYRIGHT: (C)2000.JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-160023

(P2000-160023A)

(43) 公開日 平成12年6月13日 (2000.6.13)

(51) Int. Cl. ⁷	識別番号	F I	テラコト* (参考)
C O S L 101/00		C O S L 101/00	4 J 0 0 2
21/00		21/00	4 J 0 3 1
33/02		53/02	
67/02		67/02	
77/00		77/00	

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平10-332354

(22) 出願日 平成10年11月24日 (1998.11.24)

(71) 出願人 000006714

横浜ゴム株式会社

東京都港区新橋 5 丁目36番11号

(72) 発明者 渡邊 次郎

神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 横浜ゴム株式会社平塚製造所内

(72) 発明者 黒田 益夫

神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 横浜ゴム株式会社平塚製造所内

(74) 代理人 100080159

弁理士 渡辺 望雄 (外 1 名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 熱可塑性エラストマー組成物

(57) 【要約】

【課題】非常に柔軟で破断伸びが大きく、同時に、破断強度が高い熱可塑性エラストマー組成物の提供。

【解決手段】ガラス転移温度が常温超であるポリマーとガラス転移温度が常温以下であるポリマーとのブロック共重合体、および/または、分子中に水素結合を有しガラス転移温度が常温以下であるポリマー中に、少なくとも一部が加硫されたゴムが分散しており、400%モジュラスと100%モジュラスの比 (M_{400}/M_{100}) が 0.8~2.0、かつ、破断強度が15MPa以上である熱可塑性エラストマー組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項１】 ガラス転移温度が常温超であるポリマーとガラス転移温度が常温以下であるポリマーとのブロック共重合体、および／または、分子中に水素結合を有しガラス転移温度が常温以下であるポリマー中に、少なくとも一部が加硫されたゴムが分散してなり、

４００％モジュラスと１００％モジュラスの比 (M_{400}/M_{100}) が ０．８～２．０、かつ、破断強度が １５ＭＰａ 以上である熱可塑性エラストマー組成物。

【請求項２】 上記ブロック共重合体が、水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーである請求項１に記載の熱可塑性エラストマー組成物。

【請求項３】 上記水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーが、スチレン含有量が ２０～５０重量％であり、分子量が ５０，０００～３００，０００である請求項２に記載の熱可塑性エラストマー組成物。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】 本発明は、非常に柔軟で伸びが大きく、同時に、破断強度が高い熱可塑性エラストマー組成物に関する。

【０００２】

【従来の技術】 ソフトセグメントとハードセグメントの共重合体からなる分子構造で特性を制御して作製される熱可塑性エラストマーでは、優れた柔軟性、高い破断伸びと、高い破断強度とを両立させることが困難であった。すなわち、熱可塑性エラストマーに柔軟性を持たせるために、ソフトセグメントの割合を多くし、ハードセグメントの割合を少なくすると、熱可塑性エラストマーの柔軟性は高くなるが、破断強度が低下する。逆に、熱可塑性エラストマーに高い破断強度を持たせるために、ソフトセグメントの割合を少なくし、ハードセグメントの割合を多くすると、熱可塑性エラストマーの破断強度は高くなるが、柔軟性が低下し、硬い材料となってしまう。上述の共重合体からなる熱可塑性エラストマーの他に、熱可塑性エラストマー材料としては、熱可塑性樹脂を連続相（マトリックス）とし、ゴム成分を分散相（ドメイン）とし、かつ分散相の少なくとも一部が架橋した構造の熱可塑性エラストマー組成物が種々開示されている。しかし、これらの熱可塑性エラストマー組成物のいずれにおいても、非常に柔らかく、低い引張力あるいは応力によって容易に伸長し、破断伸びが大きく、同時に、破断強度が高いという特性を満足するものはない。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、非常に柔軟で破断伸びが大きく、同時に、破断強度が高い熱可塑性エラストマー組成物を提供することである。

【０００４】

【課題を解決するための手段】 本発明者は、ガラス転移温度が常温超であるポリマーとガラス転移温度が常温以下

であるポリマーとのブロック共重合体、および／または、分子中に水素結合を有しガラス転移温度が常温以下であるポリマーをマトリックスとして選択し、少なくとも一部が加硫されたゴムをドメインとすることで、非常に高い柔軟性と、高い破断強度を両立させることを見出し、本発明を完成させた。

【０００５】 すなわち、本発明は、ガラス転移温度が常温超であるポリマーとガラス転移温度が常温以下であるポリマーとのブロック共重合体、および／または、分子中に水素結合を有しガラス転移温度が常温以下であるポリマー中に、少なくとも一部が加硫されたゴムが分散してなり、４００％モジュラスと１００％モジュラスの比 (M_{400}/M_{100}) が ０．８～２．０、かつ、破断強度が １５ＭＰａ 以上である熱可塑性エラストマー組成物を提供する。

【０００６】 上記ブロック共重合体が、水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーであるのが好ましい。

【０００７】 上記水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーが、スチレン含有量が ２０～５０重量％であり、分子量が ５０，０００～３００，０００であるのが好ましい。

【０００８】

【発明の実施の形態】 以下、本発明を詳細に説明する。本発明の熱可塑性エラストマー組成物（以下、本発明の組成物と記す）は、ガラス転移温度が常温超であるポリマーとガラス転移温度が常温以下であるポリマーとのブロック共重合体、および／または、分子中に水素結合を有しガラス転移温度が常温以下であるポリマーを、マトリックスとし、少なくとも一部が加硫されたゴムをドメインとする構造を有し、特定範囲の ４００％モジュラスと １００％モジュラスの比 (M_{400}/M_{100}) と、特定値以上の破断強度を有する組成物である。

【０００９】 本発明の組成物のマトリックスとなるポリマーとしては、以下に示す熱可塑性樹脂を用いる。

(１) ガラス転移温度 (T_g) が常温超であるポリマーとガラス転移温度 (T_g) が常温以下であるポリマーとのブロック共重合体、および／または、

(２) 分子中に水素結合を有しガラス転移温度 (T_g) が常温以下であるポリマー

ここで、ガラス転移温度 (T_g) とは、ポリマー分子のミクロブラウン運動が凍結されて、高分子材料がゴム状からガラス状に変わる温度で、膨張率、屈折率、比熱、弾性率等から求められるが、ここでは、示差走査熱量計を用い、昇温度速度 ５ (°C/分) で測定した際の吸熱カーブの変曲点を与える温度で示した。

【００１０】 上述のブロック共重合体は、 T_g が常温超であるポリマーからなるブロック (Ａ) と、 T_g が常温以下のポリマーからなるブロック (Ｂ) とのブロック共重合体である。ブロック共重合体中に、上述する異なる温度範囲の T_g を有するポリマーからなるブロック

(A)、(B)を含むと、T_gが高いポリマーからなるブロック(A)同士間で、T_g以下の温度領域においては結晶相が形成されこれにより疑似架橋構造が形成され、得られる本発明の組成物は高い破断強度をもつ組成物となる。ブロック共重合体は、T_gが常温超のポリマーからなるブロック(A)とT_gが常温以下のポリマーからなるブロック(B)を有する構造であれば、ジブロックであっても、トリブロックであっても、あるいはマルチブロックであってもよい。製造が容易な点からジブロック、トリブロックが好ましい。

【0011】ブロック(A)を構成するポリマーのT_gは、常温超、すなわち20℃超であり、40℃超が好ましい。この温度範囲であれば、得られる本発明の組成物が常温において高い破断強度を有するからである。このようなポリマーとしては、T_gが常温超という特性を有する種々のポリマーを用いることができ、例えば、上記特性を有する、ポリスチレン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリアクリレート樹脂、ポリメタクリレート樹脂、ポリアミド樹脂等が挙げられるが、これらの中でも、安価で、得られる本発明の組成物の破断強度が高く、かつ柔軟性に富むものとなることから、ポリスチレン系樹脂が好ましい。ポリスチレン系樹脂としては、例えば、スチレン単独重合体、あるいは、芳香族環に1個以上のアルキル基、アルコキシ基、ハロ基等が結合する置換スチレン、例えば、 α -メチルスチレン、 p -メチルスチレン、 p -ヒドロキシスチレン、プロモスチレン等を含む共重合体が挙げられるが、これらの中でも、スチレン単独重合体が、高凝集性であり、高強度であるという理由から好ましい。

【0012】ブロック共重合体のもう一方のブロック(B)を構成するポリマーは、T_gが常温以下のポリマーを用いる。ブロック(B)を構成するポリマーのT_gは、常温以下であり、0℃以下が好ましい。この温度範囲であれば、得られる本発明の組成物が常温において高い柔軟性を有するからである。このようなポリマーとしては、T_gが常温以下という特性を有する種々のポリマーを用いることができ、例えば、上記特性を有するポリブタジエン、ポリイソプレン等の共役ジエン系ポリマー、これらの混合物であるポリマー、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリブタレングリコール等の非晶性ポリエーテル、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン・プロピレン共重合体、エチレン- α オレフィン共重合体、ポリイソプレン等のオレフィン系ポリマー、含ハロゲン系ポリマー、シリコン系ポリマー、フッ素系ポリマーが挙げられる。これらの中でも、ポリブタジエン、ポリイソプレンが、高柔軟性、高伸びを示すということから好ましい。ブロック(B)は、残留不飽和部位を含んでもよいが、得られる本発明の組成物が耐熱性、耐燃性に優れた特性を示すことから、水素添加に

より飽和されているのが好ましい。

【0013】本発明に用いることができるブロック共重合体の具体例としては、ポリスチレン-ポリブタジエン-ブロック共重合体、ポリスチレン-ポリブタジエン-ポリスチレンブロック共重合体(SEBS)、ポリスチレン-ポリイソプレン-ポリスチレンブロック共重合体(SIS)、およびこれらの変性物等のスチレン系熱可塑性エラストマー、これらの水素添加された共重合体、例えば、ポリスチレン-(エチレン-ブチレン)-ポリスチレンブロック共重合体(SEBS、SEBSの水素添加物)、ポリスチレン-(エチレン-プロピレン)-ポリスチレンブロック共重合体(SEPS、SISの水素添加物)、あるいは、PBT-PTMG共重合体、PET-PPG共重合体等のポリエーテル系熱可塑性エラストマー、N6-PTMG共重合体等のポリアミド系熱可塑性エラストマー等が挙げられる。これらの中でも、得られる本発明の組成物の破断強度が高く、かつ、柔軟性、耐熱性、耐燃性に優れることから、SEBS、SEPS等の水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーが好ましい。これらのブロック共重合体は、公知の製造方法により製造することができる。

【0014】本発明に用いられるブロック共重合体の好ましい例である水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーとしては、スチレン含有量が20～50重量%が好ましく、25～40重量%がより好ましい。この範囲であると、得られる本発明の組成物の破断強度が特に高く、柔軟性に特に優れるので好ましい。また、上述の水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーの数平均分子量は、50,000～300,000が好ましく、100,000から200,000がより好ましい。数平均分子量が50,000未満であると、本発明の組成物の特性が低下し、300,000超であると、組成物製造時に溶融混練において、極めて高いトルクをかける必要があり、機械的に制御をうけてしまう。

【0015】スチレン系熱可塑性エラストマーとしては市販品を利用することができ、例えば、セプトン2002(SEPS、スチレン含有量30重量%、数平均分子量3万、クラレ社製)、セプトン2023(SEPS、スチレン含有量15重量%、数平均分子量8万、クラレ社製)等が挙げられるが、上述のスチレン含有量、分子量の好適範囲内より、より好ましい市販品の例としては、タフテックK2181(SEBS、スチレン含有量30重量%、数平均分子量50,000、旭化成社製)、セプトン4033(SEPS、スチレン含有量30重量%、数平均分子量10万、クラレ社製)、セプトン2007(SEPS、スチレン含有量30重量%、数平均分子量8万、クラレ社製)等が挙げられる。

【0016】本発明の組成物のトルックスとなるポリマーとしては、(2)分子中に水素結合を有しガラス転移温度(T_g)が常温以下であるポリマーを用いること

ができる。ここで、水素結合は、ドナーとアクセプターとから形成されるもので、ドナーとは、水素結合を形成している水素と、部分的にイオン性をもつ共有結合を形成する陽子供与体（プロトンドナー）となる陰性原子もしくは陰性原子を含む置換基をいう。陰性原子としては、酸素原子、窒素原子が挙げられる。また、アクセプターとは、水素結合を水素と共に形成する陽子受容体（プロトンアクセプター）となる陰性原子もしくは陰性原子を含む置換基をいう。アクセプター中の陰性原子としては、酸素原子、窒素原子、硫黄原子が挙げられる。本発明の組成物のマトリックスとして用いることのできる上述のポリマーは、このような水素結合を形成するドナーとアクセプターとを同一ポリマー内に有するポリマーである。本発明の組成物のマトリックスとして、水素結合を有するポリマーを用いると、得られる本発明の組成物の破断強度が高いので好ましい。ドナーとしては、 $-OH$ 、 $-NH$ が挙げられ、具体的には、アルコール性水酸基、フェノール性水酸基、カルボキシル基中のヒドロキシル基、アミノ基、アミド基等を好ましく挙げる事ができる。アクセプターとしては、 $-CO$ 、 $-N$ 、 H 、 $-CO$ 、 $-N$ を含む、 $-NR^1R^2$ （ R^1 、 R^2 はそれぞれ水素原子、または炭素数1～20のアルキル基）、 $-NHCOO$ 、 $-NCO$ 、 $-C \equiv N$ 、 $-COOR$ （ R は水素原子、炭素数1～20のアルキル基またはアリール基）、 $-SCN$ 等が挙げられる。

【0017】上記ポリマー（2）のガラス転移温度は、常温以下であり、 $0^\circ C$ 以下が好ましい。この温度範囲であれば、得られる本発明の組成物が常温において高い柔軟性を有するからである。このようなポリマー（2）の具体例としては、上記範囲のガラス転移温度をもつ熱可塑性ポリウレタン樹脂が挙げられる。

【0018】ポリウレタン樹脂としては、ウレタンプレポリマーと硬化剤等とから合成されるもののうち、上記特性を有するものであれば特に限定はない。ウレタンプレポリマーは、ポリオール化合物とポリイソシアネート化合物との反応生成物である。このようなウレタンプレポリマーを生成するポリイソシアネート化合物としては、例えば、MDI、水素添加MDI等の芳香族ポリイソシアネート、HDI等の脂肪族ポリイソシアネート、IPDI等の脂環式ポリイソシアネート等が好適に例示され、これらの1種あるいは2種以上を用いることが出来る。

【0019】ポリオール化合物としては、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、その他のポリオールおよびこれらの混合ポリオールが用いられる。ポリエーテルポリオールとしては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、ブタンジオール等の多価アルコールの1種または2種以上

に、プロピレンオキサライド、エチレンオキサライド、ブチレンオキサライド、スチレンオキサライド等の1種または2種を付加して得られるポリオール、ポリオキシテトラメチレンオキサライド等が例示される。具体例としては、ポリテトラメチレンエーテルグリコール（PTMG）、ポリオキシプロピレングリコール（PPG）等が挙げられる。ポリエステルポリオールとしては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、ブタンジオール等の多価アルコールの1種または2種以上と、グルタル酸、アジピン酸、セバシン酸、テレフタル酸あるいはその他の低分子カルボン酸やオリゴマー酸の1種または2種以上との縮合重合体、プロピオンラクトン、カプロラクトン等の開環重合体等が例示される。具体例としては、エチレンアジベート、ブチレンアジベート、これらの共重合体等が挙げられる。

【0020】市販の熱可塑性ポリウレタン樹脂は、アジピン酸と1，4-ブタンジオールを用いて、鎖延長剤に等モルまたは0.2～0.22モル過剰のMDIを用いて、 $100 \sim 120^\circ C$ の温度で重合して製造される。

【0021】本発明に用いるポリウレタン樹脂の分子量は、30,000～500,000が好ましく、30,000～100,000がより好ましい。この範囲であれば、組成物製造時の溶融混練が容易であり、また、得られる本発明の組成物の柔軟性、破断強度が高いので好ましい。本発明に用いるポリウレタン樹脂としては、市販品を利用することもでき、例えば、エスチン58887（分子量50,000、協和発酵社製）等が挙げられる。

【0022】本発明の組成物のドメインとなるゴムは、少なくとも一部が架橋されたものである。本発明の組成物にドメインとして含有されるゴムとしては、ジエン系ゴムおよびその水素添加物、オレフィン系ゴム、含ハロゲン系ゴム、シリコンゴム、含イオウゴム、フッ素ゴム等を用いることが出来る。

【0023】具体的には、ジエン系ゴムおよびその水素添加物としては、天然ゴム（NR）、イソプレンゴム（IR）、エポキシ化天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム（SBR）、ブタジエンゴム（BR）、高シスBRおよび低シスBR）、アクリロニトリル・ブタジエンゴム（NBR）、水素化NBR、水素化SBR等が；オレフィン系ゴムとしては、エチレン・プロピレン共重合体（EPM）、エチレン・プロピレン・ジエン共重合体（EPDM）、マレイン酸変性エチレン・プロピレン共重合体（M-EPM）、ブチルゴム（IIR）、イソブチレンと芳香族ビニルあるいはジエン系モノマーの共重合体、アクリルゴム（ACM）、アイソノマー等が；含ハロゲンゴムとしては、臭素化ブチルゴム（Br-IIR）、塩素化ブチルゴム（Cl-IIR）、イソブチレン・パラメチルスチレン共重合体の臭素化合物（Br-

IPMS)、クロロブレンゴム (CR)、ヒドリウム (CHR、CHC)、クロロスルホン化ポリエチレン (CSM)、塩素化ポリエチレン (CM)、マレイン酸変性塩素化ポリエチレン (M-CM) 等が; シリコンゴムとしては、メチルフェニルシリコンゴム、ジメチルシリコンゴム、メチルフェニルジメチルシリコンゴム等が; 含イオウゴムとしては、ポリスルフィドゴム等が; フッ素ゴムとしては、ビニルデンフルオリド系ゴム、含フッ素ビニルエーテル系ゴム、テトラフルオロエチレン-プロピレン系ゴム、含フッ素シリコン系ゴム、含フッ素ホスファゼン系ゴムが、それぞれ好適に例示される。

【0024】これらの中でも、EPDM系ゴム、IIR系ゴム (あるいはこれらを含むゴム組成物) 等のオレフィン系ゴム (組成物) が、後述する本発明の熱可塑性エラストマー組成物の製造方法による混練加工時や、本発明の熱可塑性エラストマー組成物を用いた押出成型や射出成型等の成型加工時において良好な耐熱劣化性を示し、また得られる本発明の組成物が良好な耐熱劣化性を示すので好ましい。また、NR系ゴム (あるいはこれらを含むゴム組成物) は、重がたきになると結晶化し、得られる本発明の組成物の破断強度が高いものとなるので好ましい。

【0025】本発明の熱可塑性エラストマー組成物は、上述のブロック共重合体または上述のポリマー (以下、両ポリマーを合わせてマトリックス材料とも記す) をマトリックス (連続相) とし、ゴムがドメイン (分散相) として分散し、かつ、ゴムの少なくとも一部が無溶された構成を有する。このような構成は、マトリックスを構成する成分と、ドメインを構成するゴム (ゴム組成物の場合は、基本的に加硫剤は除いた成分) とを、2相混練押出機等で溶融混練し、マトリックスを形成するポリマーにゴムを分散させ、この状態 (混練下) で引き続き加硫剤を添加し、ゴムを混練中に、すなわち動的に加硫させることにより形成することができる。

【0026】加硫剤としては、一般的なゴム加硫剤 (架橋剤) を用いることができる。具体的には、イオウ系加硫剤としては粉末イオウ、沈降性イオウ、高分散性イオウ、表面処理イオウ、不溶性イオウ、ジメルフォニジサルファイド、アルキルフェニルジサルファイド等が例示され、例えば、0.5~4 phr (ゴム (組成物) 100重量部あたりの重量部) 程度を用いられたい。また、有機過酸化合物系加硫剤としては、ベンゾイルパーオキサイド、トープチルヒドロパーオキサイド、2,4-ジクロロベンゾイルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(トープチルパーオキシ)ヘキサン、2,5-ジメチルヘキサン-2,5-ジ(パーオキシベンゾエート)等が例示され、例えば1~15 phr 程度を用いられたい。さらに、フェノール樹脂系加硫剤としては、アルキルフェニル樹脂の臭素化合物や、塩化スズ、クロロブレン等のハロゲンドナールとアルキル

フェノール樹脂とを含有する混合架橋系等が例示され、例えば1~20 phr 程度を用いられたい。その他として、亜鉛華 (0.5~10 phr)、酸化マグネシウム (4 phr 程度)、リサーチ (10~20 phr 程度)、p-キノンジオキシム、p-ジベンゾイルキノンジオキシム、テトラクロロ-p-ベンゾキノン、ポリ-p-ジニトロソベンゼン (2~10 phr 程度)、メチレンジアニリン (0.2~10 phr 程度) が例示される。

【0027】また、必要に応じて、加硫促進剤を添加してもよい。加硫促進剤としては、アルデヒド・アンモニア系、グアニジン系、チアゾール系、スルフェンアミド系、チウラム系、ジチオ酸塩系、チオウレア系等の一般的な加硫促進剤を、例えば0.5~5 phr 程度用いられたい。

【0028】具体的には、アルデヒド・アンモニア系加硫促進剤としては、ヘキサメチレンテトラミン等が; グアニジン系加硫促進剤としては、ジフェニルグアニジン等が; チアゾール系加硫促進剤としては、ベンゾチアジリジナルファイド (DM)、2-メルカプトベンゾチアゾールおよびそのZn塩、シクロヘキシルアミン塩2-(4'-メルホリノジチオ)ベンゾチアゾール等が; スルフェンアミド系加硫促進剤としては、シクロヘキシルベンゾチアリルスルフェンアミド (CBS)、N-オキシジエチレンベンゾチアリル-2-スルフェンアミド、N-トープチル-2-ベンゾチアリルスルフェンアミド、2-(4'-メルホリノジチオ)ベンゾチアゾール等が; チウラム系加硫促進剤としては、テトラメチルチウラムジサルファイド (TMTD)、テトラエチルチウラムジサルファイド、テトラメチルチウラムモノサルファイド (TMTM)、ジペンタメチレンチウラムテトラサルファイド等が; ジチオ酸塩系加硫促進剤としては、Zn-ジメチルジチオカーバメート、Zn-ジエチルジチオカーバメート、Zn-ジエチルジチオカーバメート、Fe-ジメチルジチオカーバメート、Fe-ジメチルジチオカーバメート、Fe-ジエチルジチオカーバメート、Cu-ジメチルジチオカーバメート、Cu-ジエチルジチオカーバメート、Fe-ジメチルジチオカーバメート、Fe-ジエチルジチオカーバメート、Cu-ジメチルジチオカーバメート、Cu-ジエチルジチオカーバメート等が; チオウレア系加硫促進剤としては、エチレンジオウレア、ジエチルチオウレア等が、それぞれ開示される。

【0029】また、加硫促進剤としては、一般的なゴム用助剤を併せて用いることができるが、例えば、亜鉛華 (0.5~10 phr 程度)、ステアリン酸やオレイン酸およびこれらのZn塩 (0.2~3.0 phr 程度) 等を用いられたい。

【0030】ゴム組成物には、これ以外にも、加硫されないエラストマー、老化防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、顔料や染料等の着色剤、他の可塑剤、カーボンブラックやシリカ等の補強剤が必要に応じて含まれ

ていてもよい。

【0031】本発明の熱可塑性エラストマー組成物において、配合する上述のマトリックス材料とゴムの量比、マトリックス材料/ドメインは、95/5〜30/70が好ましく、90/10〜50/50がより好ましい。マトリックス材料/ドメインが30/70未満だとマトリックス材料が連続相を形成できず混練が不可能となり、マトリックス材料/ドメインが95/5程度だと得られる本発明の組成物の破断伸びが十分ではなくなり好ましくない。

【0032】さらに本発明の組成物には、本発明の特性を損なわない範囲で、他のポリマーを、マトリックス材料に混合することができる。他のポリマーを混合することによって、相溶性の改善、成形加工性の改良、耐熱性の向上、コストダウンなどを図ることが出来る。これらの他のポリマーとしては、一般的に熱可塑性樹脂、例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ABS、SBS、ポリカーボネート(PC)等が挙げられる。

【0033】本発明の熱可塑性エラストマー組成物には、本発明の目的を損なわない範囲で、可塑剤、相溶剤、老化防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、顔料や染料等の着色剤、カーボンブラックやシリカ等の増強剤及び加工助剤を必要に応じて添加・混練してもよく、さらに、レーヨン、ナイロン、ポリエステル、ビニロン、ガラス繊維、カーボン繊維等の補強用繊維を成形時に用いてもよい。

【0034】本発明の組成物の製造方法は、公知の熱可塑性樹脂組成物の製造方法が利用可能であるが、バッチ式の製造方法を用いてもよく、あるいは、連続的に上述のマトリックス材料を供給・溶融し、混練しつつ移送しながら順次、ゴム(組成物)や加硫剤等を添加・混練してエラストマー組成物を製造する、2軸混練押出機等を使用した連続的な製造方法を利用してもよいが、マトリックス材料とゴム(組成物)を充分混練して動的に加硫する方法が好ましい。以下に本発明の組成物の好ましい製造方法の一例を示す。

【0035】本発明の組成物の製造において、マトリックス材料、ゴム(組成物)、添加剤を混練するのに使用する機械には特に限定はないが、スクリュエ押出機、ニーダ、バンバリミキサー、2軸混練押出機等が例示される。中でもマトリックス材料とゴム(組成物)の混練およびゴム(組成物)の動的加硫を考慮すると、2軸混練押出機を使用するのが好ましい。さらに、2種類以上の混練機を使用し、順次混練する温度以上、また、混練温度はマトリックス材料が溶融する温度以上であればよい。混練時の剪断速度は500〜7500 sec⁻¹であるのが好ましい。混練全体の時間は30秒から10分、加硫系を添加した後の加硫時間は15秒から5分程度とするのが好ましい。

【0036】以下、通常行われる2軸混練機による混練に基づいて、製造方法の一例をより具体的に例示する。まず、2軸混練機の第1の投入口より、ベレット状に成形した、前述のプロック共重合体および/または前述の分子中に水素結合を有するポリマーからなるマトリックス材料を投入し、2軸スクリュエによって混合して溶融・加熱する。一方、ゴム(組成物)はバンバリミキサー等のゴム用混練機を用い、必要に応じて補強剤、老化防止剤、加工助剤等を添加して混練した後、加硫系を含まない、いわゆるマスタバッチとして、ゴム用ロール等で厚さ2〜2.5mmのシート状に成形し、さらに、このシートをゴム用ベレタイザーでベレット化して調整しておく。前述のように、マトリックス材料を2軸混練機で溶融・加熱した後、このようにあらかじめベレット化したゴム(組成物)を2軸混練機の第2の投入口より投入し、マトリックス材料中にゴム(組成物)を分散させる。なお、ゴム(組成物)の添加時には、ステアリン酸、ステアリン酸亜鉛、ワックスのような加工助剤を併用してもよい。この場合には、ゴム(組成物)とステアリン酸等をバンバリミキサー等によって混合した後、前述のようにベレット状にして2軸混練機成分に投入すればよい。

【0037】この後、2軸混練機の第3の投入口より加硫剤あるいはさらに加硫助剤を投入し、混練中に、マトリックス材料中にゴム(組成物)を混練(動的に加硫)させ分散相とする。加硫をこのようにして行うことにより、ゴムをマトリックス材料に十分に分散した状態で、しかもゴムが十分に微細な状態のまま加硫を行い、マトリックス中に、ドメインとして少なくとも一部が加硫されたゴムが安定に分散してなる本発明の熱可塑性エラストマー組成物を好適に製造することができる。

【0038】本発明の熱可塑性エラストマー組成物は、2軸混練押出機でストランド状に押し出し、樹脂用ベレタイザーでベレット化する。このベレットを使用して溶融押出機構を有する押出機または簡易型押出機、一般の樹脂用射出成型機や簡易型射出成型機を使用し、種々の形状をしたモールドに押出または射出成型することが可能である。

【0039】このような熱可塑性エラストマー組成物の中で、本発明の熱可塑性エラストマー組成物は、400%モジュラスと100%モジュラスの比(M_{400}/M_{100})が0.8〜2.0、かつ、破断強度(T_B)が15MPa以上であるものである。 M_{400}/M_{100} の値が上記範囲である組成物は、柔軟で低応力で伸長し、 T_B の値が上記範囲である組成物は、最終的な破断時の強度が高い。従って、 M_{400}/M_{100} と T_B がこの範囲の物性を有する本発明の組成物は、柔軟性が優れ、かつ、破断強度が高い。好ましくは、 M_{400}/M_{100} が0.8〜1.2、 T_B が25MPa以上である。

【0040】本発明の熱可塑性エラストマー組成物は、

上記構成をとることにより、従来の分子構造の制御により作製された熱可塑性エラストマーや、動的架橋系熱可塑性エラストマーにはない、初期伸長時の応力が低く、非常に柔らかく、低い応力によって容易に伸長し、破断伸びが大きく、同時に、このような高い柔軟性と両立が困難であった最終的な破断強度が高いという特性を有する。マトリックスとして水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーを用いた本発明の組成物では、破断強度に優れるとともに、耐熱性、耐候性にも優れる。マトリックスとしてスチレン含有量が20～50重量%、分子量が50,000～300,000である水素添加されたスチレン系熱可塑性エラストマーを用いた本発明の組成物では、さらに、組成物製造時の溶融混練が容易で、得られる本発明の組成物の破断強度により優れ、破断伸びにも優れる。従って、このような特性を有する本発明の組成物は、救命ボート、風船、防眩材、気球、アドバルーン、エアバック等の袋物、型等に好適に利用される。

【0041】

【実施例】以下に実施例を挙げ、本発明の熱可塑性エラストマー組成物についてさらに詳細に説明する。

【0042】（実施例1～10、および比較例1～2）

下記表1に示される、共重合樹脂、未加硫のゴム、および加硫系を構成する各添加剤を用い、以下のようにし

て、各種の熱可塑性エラストマー組成物を作製した。共重合樹脂を2粒混練押出機の第1の投入口に投入して、共重合樹脂を溶解して混練し、次いで、第2の投入口からゴム（未加硫）、充填剤（炭酸カルシウム）、可塑剤（パラフィンオイル）を投入し、共重合樹脂中にゴムおよび充填剤を添加・混練した。その後、第3の投入口から加硫系を添加して、混練することによって、共重合樹脂のマトリックス中にドメインとして分散されるゴムを動的に加硫した。以上の組成物の製造は、連続的に共重合樹脂を供給・溶融し、混練しつつ移送しながら順次ゴムや加硫系を添加・混練する、いわゆる連続的な製造によって行った。なお、混練は、回転数を100rpm、混練時の樹脂温度を200～230℃とし、作製された組成物の吐出量が15kg/hである条件下で行った。

【0043】上記方法で製造した各熱可塑性エラストマー組成物に対して、破断強度（ T_B ）、破断伸び（ E_B ）、100%モジュラス（ M_{100} ）、400%モジュラス（ M_{400} ）を測定し、400%モジュラスと100%モジュラスの比（ M_{400}/M_{100} ）を算出した。測定方法は、JIS K 6251に記載の方法に準拠した。

【0044】

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10	比較例1	比較例2
共重合樹脂1	70											
共重合樹脂2		50		18	88	78					100	
共重合樹脂3							10			40		
共重合樹脂4								70				
共重合樹脂5									70			
共重合樹脂6										70		100
ゴム1		30	50	30	10							
ゴム2					30		30	30	30	66		
ゴム3						30						
光触媒（炭素添加型）	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
可塑剤（パラフィンオイル）	14	10	14	18	14	14	14	14	14	8		
加硫系												
イオウ	0.6					0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	
MS	0.3					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	
脂肪酸	1.5	0.3	0.18	0.04	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.0	
ステアリン酸	0.9	1.2	0.12	0.04	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.8	
ステアリン酸亜鉛	0.6	0.6	0.06	0.12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2		
老化防止剤												
T_B (MPa)	2.8	3.7	4.0	4.3	4.6	2.5	1.8	2.8	3.0	2.0	4.3	1.4
E_B (%)	830	860	820	620	770	960	770	1300	670	1000	570	670
M_{100} (MPa)	2.6	1.3	1.5	2.2	2.1	1.8	1.8	0.6	2.7	1.0	2.7	2.5
M_{400} (MPa)	3.2	1.5	1.7	2.8	2.7	1.9	1.9	0.7	3.4	1.2	11.5	5.5
M_{400}/M_{100}	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	4.3	2.2

表中の化合物の単位は重量部である

【0045】

<表中の各成分>

共重合樹脂1：タフテックK2181（SEBS、ポリスチレンのTg=100℃

ポリエチレンのTg=-125℃

ポリブチレンのTg=-24℃

- スチレン含有量30重量%
数平均分子量50,000、旭化成社製)
- 共重合樹脂2:セプトン4033 (SEPS、ポリスチレンの $T_g=100^{\circ}\text{C}$
ポリエチレンの $T_g=-125^{\circ}\text{C}$
ポリプロピレンの $T_g=-8^{\circ}\text{C}$
スチレン含有量30重量%
数平均分子量10万、クラレ社製)
- 共重合樹脂3:セプトン2007 (SEPS、ポリスチレンの $T_g=100^{\circ}\text{C}$
ポリエチレンの $T_g=-125^{\circ}\text{C}$
ポリプロピレンの $T_g=-8^{\circ}\text{C}$
スチレン含有量30重量%、数平均分子量8万、クラレ社製)
- 共重合樹脂4:セプトン2002 (SEPS、ポリスチレンの $T_g=100^{\circ}\text{C}$
ポリエチレンの $T_g=-125^{\circ}\text{C}$
ポリプロピレンの $T_g=-8^{\circ}\text{C}$
スチレン含有量30重量%
数平均分子量1.5万、クラレ社製)
- 共重合樹脂5:セプトン2023 (SEPS、ポリスチレンの $T_g=100^{\circ}\text{C}$
ポリエチレンの $T_g=-125^{\circ}\text{C}$
ポリプロピレンの $T_g=-8^{\circ}\text{C}$
スチレン含有量15重量%、数平均分子量8万、クラレ社製)
- 共重合樹脂6:エステン58887 (ポリウレタン樹脂、 $T_g=-110^{\circ}\text{C}$
数平均分子量50,000、協和発酵社製)
- ゴム1:EXXPRO89-4 (変性IIR、エクソン化学社製)
- ゴム2:SMR-L (NR)
- ゴム3:エスブレン600F、(EPDM、住友化学社製)
- 充填剤:炭酸カルシウム (重質炭酸カルシウム、丸尾カルシウム社製)
- 可塑剤:マシ油22 (パラフィンオイル、昭和シェル石油社製)

【0046】<加硫系>

硫黄:粉末イオウ (軽井沢精練所製)

NS:サントキュアNS (フレキシス社製)

亜鉛華:亜鉛華3号 (正岡化学社製)

ステアリン酸:ビーズステアリン酸NY (日本油脂社製)

ステアリン酸亜鉛:ステアリン酸亜鉛 (正岡化学社製)

老化防止剤:ノクラック224 (大内新興化学社製)

【0047】

【発明の効果】本発明によれば、非常に柔らかく大きな
破断伸びを持ち、かつ、高い破断強度を併せ持った熱可
塑性エラストマー組成物を得ることができる。このよう
な熱可塑性エラストマー組成物は、救命ボート、風船、
防眩材、気球、アドバルーン、エアバック等の袋物、型
物等に好適に利用される。

フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁷
// C08G 81/00

識別記号

FI
C08G 81/00

(参考)

Fターム(参考) 4J002 AC01X AC02X AC03X AC06X
 AC07X AC08X AC09X AC10X
 AC12X BB15X BB18X BB23X
 BB24X BB27X BD12X BG04X
 BP01W BP03W CD18X CF10W
 CK03W CK04W CK05W CL07W
 CN02X CP03X CP17W CQ01X
 FD010 FD020 FD030 FD050
 FD070 FD090 FD140 FD150
 4J031 AA12 AA13 AA14 AA20 AA29
 AA49 AA53 AA55 AA59 AC01
 AC03 AD01 AF05 AF10 AF19

